

МАСТИКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ BITAREL® - ECO

TU BY 690590146.022-2018

ДЛЯ ЛЮБЫХ КРОВЕЛЬНЫХ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

- ПРОСТАЯ В НАНЕСЕНИИ (НЕ ТРЕБУЕТ РАЗВЕДЕНИЯ И НАНОСИТСЯ КАК КРАСКА – КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ)
- ЭКОЛОГИЧНА (НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ, КАК РАСТВОРИТЕЛЬ, ДРУГИХ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ И ЗАПАХА)
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
- ПРИМЕНИМА НА ВЛАЖНЫХ ОСНОВАНИЯХ

НАЗНАЧЕНИЕ

- для устройства и ремонта мастичной кровли
- для ремонта всех видов кровель
- для устройства защитных слоёв кровли
- для гидроизоляции строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, перекрытий, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой)
- для гидроизоляции внутренних помещений (ванных комнат, полов, стен, бассейнов, балконов, подвалов).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением мастику необходимо тщательно перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, пыли, песка, мусора, жирных пятен, трещины и неровности необходимо заделать и выровнять ремонтными смесями. Перед нанесением мастики рекомендуется обработать грунтовочным составом (праймер битумный BITAREL® - ECO). Мастика наносится послойно кистью, валиком либо наливом с разравниванием специальными гребками. Допускается применение на влажных основаниях. Не допускать попадания воды на мастику до полного высыхания.



ОПИСАНИЕ

Мастика универсальная BITAREL® - ECO готовая водная эмульсия нефтяного битума, модифицированного искусственным каучуком, технологическими добавками и наполнителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателей | Норма для мастики универсальной BITAREL® - ECO |
|--|--|
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 0,45 |
| Условная прочность, МПа, не менее | 0,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 |
| Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе | 50-70 |
| Теплостойкость, не менее | 95 |
| Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -15 °С | Трещин нет |
| Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 72 ч | Выдерживает |
| Диапазон температур применения | +5 °С ... +40 °С |

УПАКОВКА

| Упаковка | Вес в 1 ед. упаковки, кг | Упаковок на паллете | Вес нетто паллеты, кг |
|----------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| ПЭ ведро | 5 л = 4 кг | 90 | 360 |
| ПЭ ведро | 10 л = 8 кг | 48 | 384 |
| ПЭ ведро | 20 л = 16 кг | 33 | 528 |

Не хранить в контакте с продуктами питания.

Держать в недоступном для детей месте.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЕ!

Расход мастики зависит от вида выполняемых работ.

